

Datum: 2017-09-13
 Ort: Höganäs

Utgåva: 2017:3

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: **Glaciär 3**
 6014101, 6014201

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Foretag: Trebolit
 Adress: Box 22
 Postnr./Ort: 263 21 Höganäs
 Land: Sverige
 Tel.: +46-(0)410- 480 00
 Fax: +46-(0)410- 103 11
 Hemsida: www.trebolit.se
 E-post: info@trebolit.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Glaciär är avsedd för "gör-det-själv" läggning på enklare byggnader.
 Läggning enligt produktens montageanvisning.
 Taket ska minst ha 3 graders lutning för vattenavrinning.
 Vid lägre lutning kontakta Trebolits lokala takentreprenör.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Produkten monteras ovanpå en underlagspapp motsvarande Trebolit 122 (YAM 2000). Alternativt kan gammal takpapp/ytpapp användas om den är fri från ojämnheter och blåsor.
 Produkten skruvas eller spikas och har självklistrande kanter.
 Skarvar etc. limmas med asfaltklistor, Trebolit Asfaltklistor

Datum: 2017-09-13
Ort: Höganäs

Utgåva: 2017:3

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	900 ± 200 / 650 ± 150	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	45 ± 10 / 50 ± 10	EN 12311-1
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ -20	EN 1109
Vattentäthet	-	Tät	EN 1928, metod A
Brandsäkerhet	-	B _{roof} (t2)*	TS 1187
Fläkhållfasthet	N/50mm	100 ± 40	EN 12316-1
Skjuvhållfasthet	N/50mm	600 ± 100	EN 12317-1
Vidhäftning av skyddsbeläggning	%	≤ 30	EN 12039
Rivhållfasthet LR/TR	N	250 ± 50 / 300 ± 75	EN 12310-1
Dimensionsstabilitet	%	≤ 0,5	EN 1107-1
Motstånd mot statisk last	kg	≥ 10	EN 12730
Slagmotstånd metod B	mm	≥ 1000	EN 12691
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	°C	≤ -10	EN 1296/EN 1109

*Bestått brand enligt TKY-B-0034, klassificeringsrapport 3P01945-2 enligt EN 13501-5 kan rekvireras.

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Stående, skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Polyesterstomme

Typ av beläggning: SBS-modifierad bitumen, skifferbelagd.

Ytvikt/m²: ca. 4100 g

Vikt/rulle: ca. 29 kg

Format: 7 x 1,0 m

Färg: Skiffergrå
Kristallsvart

Antal rullar/pall: 24 st.