

Dato: 2026-02-13
Sted: Höganäs

Utgave: 2026:1

1. PRODUKTETS HANDELSNAVN

Produktnavn: Trebolit T-Kraft
6032601

2. PRODUCENT OG PRODUKSJONSSTED

Foretak: Trebolit
Adresse: Box 22
Postnr/Sted: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tlf: +46-(0)410-48000
Faks: +46-(0)410-10311
Hjemmeside: www.trebolit.se
E-post: info@trebolit.se

3. TYPE APPLIKASJON

Bruk: Trebolit T-Kraft underlagsbelegg er primært utviklet med tanke på torvtak, men egner seg også ypperlig som underbelegg på andre «åpne» tekkninger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket over lengre tid. T-Kraft er et ekstra kraftig underlagsbelegg som kan ligge utildekket i inntil 2 år.

Takhelling >6°

4. APPLIKASJONSMETODE

Montering: Trebolit T-Kraft underlagsbelegg har selvklebende omlegg. Belegget sikksakk stiftes, skjult i omlegget, med pappspiker 2,8 x 25mm.

Dato: 2026-02-13
Sted: Höganäs

Utgave: 2026:1

5. PRODUKTETS YTEEVNE

Egenskap	Enhet	Verdi	Test standard
Vanntetthet	-	Tett, W1	EN 1928 (Metod A)
Strekstyrke L / T	N/50mm	650 ± 150 / 400 ± 100	EN 12311-1
Forlengelse L / T	%	40 ± 10 / 45 ± 10	EN 12311-1
Rivestyrke L / T	N	200 ± 50 / 200 ± 50	EN 12310-1
Kuldemykhet	°C	≤ -20	EN 1109
Vanntetthet etter aldring	-	Tett, W1	EN 1296 / EN 1928
Strekstyrke etter aldring	N/50mm	600 ± 100 / 400 ± 100	EN 1296 / EN 12311-1
Bruddforlengelse etter aldring	%	35 ± 5 / 40 ± 5	EN 1296 / EN 12311-1
Farlige stoffer	Innehold	Ingen farlige stoffer	

6. FORBRUKERINFORMASJON

Oppbevaring: Stående, beskyttet mot fuktighet og direkte sollys.

Gjenvinning: Materialet er ikke komposterbar, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte forhold i termiske kraftverk.

Håndtering av restprodukter: Produktet er ikke farlig avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Stamme: Polyester

Asfalt: SBS modifisert bitumen

Oversiden: Skiferstrø

Undersiden: Sand

Vekt/m²: ca 2200 g/m²

Vekt/rull: ca 26 kg

Format: 1 x 12 m

Farge: Grå

Ruller/pall: 24st