

Datum: 2024-06-03
Ort: Höganäs

Utgåva: 2024:2

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: TP 4500

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Trebolit
Adress: Box 22
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel: +46-(0)410-480 00
Fax: +46-(0)410-103 11
Hemsida: www.trebolit.se
E-post: info@trebolit.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: TP 4500 tätskiktssystem är främst avsett att användas som inbyggt fukt- och isoleringsskikt på gårdsbjälklag, terrasser, altaner, balkonger etc., med överbyggnad av betong, asfaltbetong, sand och plattor, singel, trätrall etc. TP 4500 är avsedd för både nyproduktion och renovering på låglutande eller branta konstruktioner.

Ingen fordonstrafik får förekomma. Min. rekommenderad lutning är 1:100 (0,6°).

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: TP 4500 tätskiktssystem installeras enbart av Trebolit utbildade och auktoriserade takentreprenörer.

Beroende på vilken typ av överbyggnad som används kan TP 4500 installeras genom helsvetsning mot underlaget alt. läggs löst med svetsade överlappsskarvar.

Betongen ska ha en ytjämnhet motsvarande brädriven betong, samt vara ren och torr. Nygjuten betong ska ha bränt i min. 21 dagar, om ej fuktmätning/vidhäftningsprov visar att isolering kan utföras. Arbetet bör ske vid temperaturer över +5°C och under gynnsamma väderleksförhållanden för övrigt.

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsförbundet och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

Datum: 2024-06-03
Ort: Höganäs

Utgåva: 2024:2

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Prövningsmetod
Tjocklek	mm	4,2 ± 0,2	-
Vattentäthet	-	Tät	EN 1928 (Metod A)
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ -20	EN 1109
Draghållfasthet L/T	N/50 mm	750 ± 150 / 600 ± 100	EN 12311-1
Brottöjning L/T	%	34 ± 9 / 45 ± 10	EN 12311-1
Rivhållfasthet L/T	N	300 ± 50 / 350 ± 50	EN 12310-1
Slagmotstånd metod A / metod B	mm	≥ 1000 / ≥ 1000	EN 1269 (Metod
Motstånd mot statisk belastning	Kg	≥ 10	EN 12730 (Metod A)
Töjbarhet i kyla med bibehållen täthet	%	≥ 10	EN 13897
Glidning i värme	°C	> 105°C	EN 1110
Dimensionsstabilitet	%	≤ 0,4	EN 1107-1
Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	°C	≤ -10	EN 1296/EN 1109
Töjbarhet i kyla med bibehållen täthet efter åldring	%	≥ 5	EN 1296/EN 13897
Farliga ämnen	Innehåller	Inga farliga ämnen	

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Stående, skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Polyesterstomme

Typ av beläggning: SBS-modifierad bitumen, skifferbelagd

Vikt/m²: ca 4800 g

Vikt/rulle: ca 48 kg

Format: 10 x 1,0 m

Färg: -